

Protector para el recubrimiento de la grapa de amarre 4. Suministrada con sistema de protección para evitar anidación interna de aves o insectos. Valido tanto para cadenas de aisladores de vidrio como poliméricas, así como rotulas largas o cortas. Protección hasta 52kV.

Características constructivas

Ensayo	Método	Unidades	Resultados		
Densidad	ISO 1183	g/cm ³	1,37		
Dureza	ISO 868	Sh. A	90		
Resistencia al desgarro	UNE-HD 605 (Método 2)	N/mm	14		
Resistencia a la tracción	UNE-EN 60811-501	N/mm ²	8		
Alargamiento a rotura	UNE-EN 60811-501	%	566		
Inflamabilidad	UNE-EN 60695-2-11	°C	650		
Resistencia al ozono	UNE-EN 60811-403	ppm	250		
Rigidez dieléctrica	UNE-EN 60243-1	kV/mm	>18		
Envejecimiento climático	UNE 211605	%	<15		
Resistencia al fuego**	UNE EN 60695 11-10	-	V0		
Peso	-	g	2130	1972	1816

Características de diseño

Ensayo	Método	Unidades	Resultados
Ensayo mecánico a baja temperatura	EA 0058	J	20
Ensayo mecánico del forro	EA 0058	N	>50
Ensayo dieléctrico y medida de corriente de fuga	EA 0058	mA	<2

Tecnología

Termoconformado.

Formulación en base propia y exclusiva.



Certificaciones

Sistema de calidad	ISO 9001-2008
Medioambiental	ISO 14001-2015

Detalle gráfico

3 Posiciones

X (mm)	635	545	465
--------	-----	-----	-----

