

Cinta aislante de silicona negra apta para reparaciones de aislamientos, como barrera contra entradas de humedad y aislamiento. Suministro en rollos de 3000x25x0,25 mm con separadores plásticos. Apta para una aplicación posterior al uso de la cinta selladora RH-SECA.

Características constructivas

Ensayo	Método	Unidades	Resultados
Densidad	-	g/cm ³	1,16
Temperatura de operación	-	°C	260
Temperatura de quiebre	-	°C	-65
Dureza (Shore A)	ASTM D2240	Sh.A	47
Resistencia a la tracción (100% deformación)	ASTM D412	psi	173
Resistencia a la tracción	ASTM D412	MPa	10,4
Elongación	ASTM D412	%	605
Resistencia al desgarro	ASTM D624	kN/m	6,8
Rigidez dieléctrica	ASTM D149	kV/mm	39,6
Clase eléctrica	-	Clase	H
Fuerza de adherencia	ASTM D2148	N/m	825
Absorción de agua	-	%	0,80
Resistencia a:	Ácidos, combustibles, aceites, ozonos, agua salina, rayos UV...		

Detalle gráfico



Dimensión	mm
Largo	3000
Ancho	25
Espesor	0,25